

## AMMINA MKB

<b>Composizione</b>	: Agente alifatico di reticolazione di natura amminica
<b>Aspetto</b>	: soluzione fluida, limpida, giallognola
<b>Residuo secco</b>	: 85 +/- 1%
<b>Viscosità (25°C)</b>	: 120-200 cPs
<b>Diluizione:</b>	: MEK
<b>Pigmenti</b>	: Serie dei pigmenti Polivan.

L'AMMINA MKB C è un agente alifatico reticolante amminico che deve essere applicato nel processo di trasferimento con una matrice o una pellicola protettiva. Viene usato insieme alla serie ADDOTTA MKA.

Il prodotto di solito viene diluito precedentemente in MEK in rapporto 1:3 o 1:4.

AMMINA MKB .....	20-25 P.W.
MEK .....	80-75 P.W.

La miscela deve riposare 4-5 ore dopo la preparazione e prima dell'uso. La durata di conservazione di questa miscela può essere testata; di solito sono 12 ore. Gli additivi e i pigmenti vengono aggiunti al AMMINA MKB sempre diluiti. Si raccomanda di filtrare questa preparazione prima dell'uso. Le soluzioni di AMMINA MKB devono essere usate nello stesso ciclo di lavorazione per evitare reazioni secondarie con i pigmenti organici che possono alterare il colore finale.

#### USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

**MULTIKIMICA**  
azienda company  
certificata certified  
**UNI EN ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**OHSAS 18001**

#### USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.

La solidità alla luce del prodotto finale viene condizionata dalla precedente applicazione di un alifatico di pre-skin con un rivestimento sufficiente.

**ADDOTTO MKA** 100,00 p.w.

**AMMINA MKB (1:4 MEK)** 37,50 p.w.

**POLISOL** 10,00 p.w.

**LEVELLER 501** 1,00 P.W.

Quantità di ammina calcolata all'87% della teorica.

Rev. del 23/11/2020

**USO e MAGAZZINAGGIO**

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

**MULTIKIMICA**  
azienda company  
certificata certified  
**UNI EN ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**OHSAS 18001**

**USE and STORAGE**

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.