

ARKOVER NEBULA 1511

Caratteristiche	: Compound.
Composizione	: Polimeri caricati in dispersione acquosa.
Aspetto	: Liquido bianco, beige opaco.
Residuo secco	: ca. 28-32%.
Carica	: Anionica

Applicazione:

ARKOVER NEBULA 1511 è un compound appositamente studiato per la stampa in negativo. Se applicato a rullo, **ARKOVER NEBULA 1511**, deve essere asciugato in un tunnel caldo facendo attenzione a non superare la temperatura di 85°C. Se applicato a velatrice le pelli trattate devono essere asciugate a una temperatura massima di 35°C per 12-18 ore. È necessario, che il pellame sia asciugato in maniera adeguata in tutto il suo spessore.

Rev. 29/12/2020

USO e MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Mescolare bene prima dell'uso e chiudere i contenitori dopo ogni prelievo. Correttamente conservato, il prodotto ha una stabilità di almeno 6 mesi. Le nostre informazioni e suggerimenti sono il meglio delle nostre conoscenze e sono basati su attenti esami. Non possiamo, tuttavia, accettare responsabilità per l'uso dei prodotti essendo le condizioni di impiego al di fuori del nostro controllo ed essendo responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'uso finale.

MULTIKIMICA
azienda company
certificata certified
UNI EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

USE and STORAGE

Store between +5°C and +40°C. Stir well before use and close recipients tightly after each with-drawal. When stored under these conditions, this product has a shelf life of at least six months. The technical information herewith contained, even though it is based on our best knowledge and experience, has been compiled as a guide to the application of our product and is neither a guarantee nor a limit to its performance. The product should be previously tasted to ascertain its suitability for the conditions and particular type of work it is intended for.